


Egenskaber	Prøvningsmetode	Typisk værdi	Variationsbånd
Bulk densitet . Kg/m <sup>3</sup>	EN 12902	1580	1530-1630
Kornlighedskoefficient - D60/D10	EN 12902	1,3	<1,5
Chloridindhold - %	DS/EN 1744-1	0,012	

Sigtestørrelse - mm	1	0,9	0,8	0,71	0,63	0,5	0,4	0,355	0,315	0,25	0,125	0,063
Gennemfald - vægt-%	100	100	100	99,7	92,0	28,0	2,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0



Kemisk analyse						
Type	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	CaO	Na <sub>2</sub> O	SiO <sub>2</sub>
vægt-%	0,127	0,848	0,389	0,07	0,15	98

## Leverandørerklæring:

DANSAND A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale opfylder krav i overensstemmelse med EN 12904:2005

Ansvarlig: Morten Grundvad - Afdelingschef QHSE